



Multi  
**Multi**  
**Mineralpor® 8/30**



- Excellentes applications de 8 à 30 mm
- Enduit léger modifié par des polymères, type II
- Non inflammable, A1

Sous-enduit minéral multifonctionnel blanc naturel avec de bonnes propriétés d'adhérence. Pour des épaisseurs de couche de 8 à 30 mm pour l'application directe de tissu d'armature. Enduit léger chaux-ciment de type II pour la mise en œuvre mécanique et également manuellement à l'extérieur et à l'intérieur ainsi que dans les locaux humides. Avec treilli comme sous-enduit mince, 8 mm, pour béton cellulaire et maçonnerie en briques silico-calcaires. A l'extérieur, comme sous-enduit, enduit d'égalisation et de finition. Sous-enduit pour l'application de tous les enduits minéraux nobles et enduits pâteux de Baumit ainsi que comme sous-enduit pour des revêtements de carrelages jusqu'à un poids surfacique de 25 kg/m<sup>2</sup> (y compris le colle à carrelage).

DIN 18550 ; P II ; mortier d'enduit léger LW selon DIN EN 998-1, CS II, W<sub>c</sub>2

**Taille des grains :** 0 - 1,4 mm  
**Consommation :** env 1,0 kg/m<sup>2</sup>/mm  
**Rendement :** env 24 l resp.  
1,6 m<sup>2</sup>/sac à  
15 mm d'épaisseur  
d'application  
**Sac :** 25 kg





*Applications possibles*

# **Multi Mineralpor® 8/30**

*Vous souhaitez ...*



- ... une solution aux problèmes sur tous les types de maçonnerie comme enduit d'égalisation, enduit de fond et de finition entre 8 et 30 mm avec treilli ?**
- ... un enduit certain en couche mince sur béton cellulaire avec d'excellentes propriétés de mise en œuvre, en 8 mm avec treilli ?**
- ... un enduit mécanique efficace - enduit léger de type II, qui ne nécessite pas de pont d'adhérence supplémentaire ni de couche d'armature supplémentaire ?**