

TRASS-ZEMENT-MÖRTEL 961

VERWENDUNGSZWECK:	<p>Werk-Trockenmörtel zum Verlegen von Natursteinen, zum Mauern und Verputzen. Speziell für die Handverarbeitung.</p> <ul style="list-style-type: none">- Verlegemörtel für Naturwerkstein DIN 18332- Verlegemörtel für Fliesen und Platten DIN 18352- Normalmauermörtel M 10 DIN EN 998-2- Normalmauermörtel NM III DIN V 18580- Normalputzmörtel CS IV DIN EN 998-1
ZUSAMMENSETZUNG/ EIGENSCHAFTEN:	<p>Ein Werk-Trockenmörtel auf Basis von Trasszement, Kalksteinsand 0-4 mm sowie verarbeitungsverbessernden Zusätzen.</p> <p>Typische Werte: Brandklasse: A 1 Druckfestigkeit: 11,8 N/mm² Festmörtelrohddichte: 1,8 kg/dm³ Wärmeleitfähigkeit λ: 1,18 W / (mK) Wasseraufnahme W: W 0</p>
LIEFERUNG:	<p>In 30 kg-Papiersäcken.</p>
LAGERUNG:	<p>Trocken, möglichst auf Holzrosten und vor Zugluft geschützt lagern. Bei sachgerechter, trockener Lagerung für mindestens 9 Monate haltbar.</p>
MÖRTELBEREITUNG:	<p>Von Hand oder mit Freifallmischer. Sackinhalt in ca. 5 l Wasser verarbeitungsgerecht anmischen. Außer sauberem Wasser nichts zugeben.</p>
ERGIEBIGKEIT:	<p>30 kg TRASS-ZEMENT-MÖRTEL 961 = ca. 19 l Frischmörtel ergeben bei 15 mm Mörtelauftrag max. 1,3 m². 1 t = ca. 630 l Frischmörtel.</p>
MÖRTELVERARBEITUNG:	<p>Angemischtes Material innerhalb 2 Stunden verarbeiten.</p> <p>Der Mörtel darf nicht unter 5°C der Luft oder des Untergrundes verarbeitet werden. Bis zur Austrocknung ist er vor Frost zu schützen.</p>
SICHERHEITSHINWEIS:	<p>Mörtel reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch - Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Staub nicht einatmen. Einzelheiten sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.</p>

Vorgenannte Angaben basieren auf Versuchen und Erfahrungen und stellen allgemeine Richtlinien dar. Sie sind nicht auf jeden konkreten Anwendungsfall übertragbar und befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Es gelten die allg. anerkannten und handwerklichen Regeln der Bautechnik sowie die entsprechenden Normen und Richtlinien. Technische Informationen über weitere Produkte und unser technischer Beratungsdienst stehen auf Anfrage zur Verfügung. Techn. Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Des Weiteren gelten unsere allg. Geschäftsbedingungen. Stand: März 2018.

SCHAEFER KRUSEMARK GmbH & Co. KG ♦ Louise-Seher-Straße 6 ♦ 65582 Diez
Tel.: 06432 503-0 ♦ Fax: 06432 503-119 ♦ info@schaefer-krusemark.de
www.schaefer-krusemark.de